

référence article : HOSTO110JA5

produit : sac à déchets type 110 Litres

type de sac : à liens coulissants



Conforme à la norme NF X 30-501

1 - Caractéristiques produit

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre utile	700 mm	0/-2,5%
Longueur utile	1050 mm	0/-2,5%
Epaisseur	34 microns	0/-5 %
Poids	49,97 grs	0/-8 %

Lien de fermeture : coulissant

Type de soudure : aucune

Matière : **FLEXITENE**

Coloris : **JAUNE**

2 - Conditionnement

rouleaux de : **25** sacs

palettes de : **64** cartons

cartons de : **200** sacs

dimensions cartons : **390 x 290 x 190 mm**

3 - Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure de la force nécessaire à la rupture de

l'éprouvette - largeur éprouvette : 15 mm

vitesse : 500 mm / minute

	nominale
sens extrusion	1,80 daN
sens travers	1,40 daN

Allongement à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure du pourcentage d'allongement qu'il est

possible de faire subir à l'éprouvette avant

sa rupture - largeur éprouvette : 15 mm

vitesse : 500 mm / minute


	nominale
sens extrusion	620 %
sens travers	800 %

Résistance à la déchirure NF EN ISO 6383-2 (méthode Elmendorf)

mesure de la force nécessaire à la rupture

de l'éprouvette qui présente une amorce

de rupture



	nominale
sens extrusion	300 cN
sens travers	450 cN

Dart Test NF EN ISO 7765-1

détermination de la masse nécessaire pour

percer la gaine (grammes)

hauteur de chute : 66 cm

	nominale
	230 g

Résistance à la rupture du lien (-10%)

> 4 daN



4 - Caractéristiques concernant l'utilisation

Résistance à la manutention et aux chocs :

l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m

test **conforme** avec **36 lests** (18 kgs), aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

Étanchéité du sac : NF EN 13592

l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures